



Skötsel och underhåll av utvändiga träfönster och partier ytbehandlade med Le Tonkinois Special Fenêtre oljelack som är matterad med Gelomat

Underhåll

Ett transparentbehandlat snickeri kräver alltid tätare underhållsintervaller. För att undvika rötskador och andra mer omfattande skador på snickerier och snickeriers ytbehandling skall **årliga besiktningar** göras av dess kondition. Ett tidigt underhåll ger inte bara snyggare snickerier, utan underhållet blir enklare och billigare och minskar risken för skador på underliggande trä.

Behovet av underhållstrykning varierar mycket från fall till fall och det finns därför inga regler eller bestämda tidsperioder för när underhållsstrykning skall ske. Tiden fram till första omstrykningen kan variera kraftigt beroende på fönstrets placering i huskroppen, ex. där snickerier går ända ner till mark, vilket medför att fuktig smuts lägger sig på snickerierna, placering i väggdjup, samt vilket takutsprång som finns på huset. Man måste bedöma klimatiska förhållanden såsom solläge, närheten till vatten (särskilt saltvatten) mm. En fingervisning kan man läsa i Le Tonkinios egen underhållsdeklaration (se nästa sida). Det är ändå viktigt att påpeka att den årliga besiktningen aldrig kan försummas.

Viktigt att välja underhållstillfälle.

Eftersom fukt är upphovet till de flesta skador är det viktigt att träet får torka ut innan påstrykning sker. Fuktkvoten får inte vara mer än 15%. Detta kontrolleras bäst med en fuktkvotsmätare. Fuktkvoten mätes på flera ställen och speciellt på snickeriets nedre delar. Dessutom måste detta utföras under en temperatur av minst +10 grader.



Vaxholm 2006 06 15

*Underhåll av ytor behandlade med Le Tonkinois
Fenêtre, Mattered Lack och fernissa.*

Tillsats medlet GELOMAT användes i sista lagret som slutstrykning med Le Tonkinois oljor och fernissor. När ett underhåll kräves bör man rengöra och slipa ytan lätt, därefter lägger man ett skikt med oblandad Le Tonkinois Fenêtre som får torka 16-30 tim sedan 1 lager med fernissa som är blandad med GELOMAT i lämplig proportion. (Om detta får man rådgöra med ytbehandlaren). Skulle man lägga 2 eller flera lager med GELOMATblandad fernissa på varandra så stör man sikten in till träet.

Lämpliga blandningars förhållanden:

Helmatt: 2 delar lack + en del GELOMAT

Halvmatt: 3 delar lack + en del GELOMAT

Sidenmatt 4 delar lack + en del GELOMAT

Blandningen **omröres mycket noga** med en platt pinne eller en elektrisk omrörare (Matmixer eller liknande).

GELOMAT innehåller lösningsmedel vilket gör fernissan eller lacken minskar i viskositet (mera rinnig), så tunna lager anbefalles och att man sörjer för god ventilation.

För övriga frågor kontakta:

Le Tonkinois Skandinav AB.

Håkan Söderkvist

Byviken 2

185 45 Vaxholm

Tel: 54136586 / 070-541 09 85

Fax: 08 54136936 Hemsida :

www.letonkinois.se