

Underhåll och skötsel av ståltrappor

En ståltrappa är mycket hållbar och kräver minimalt med underhåll eftersom den ofta ytbehandlas genom pulverlackering eller galvanisering. Detta ger en rostskyddad och slitstark trappa som passar bra för användning både inomhus och utomhus. En trappa i stål är en bra lösning om du vill ha en robust trappa som är både lättskött och brandsäker. Eftersom en trappa i allmänhet utsätts för slitage och då framförallt stegen är det viktigt att ta hand om den och sköta den enligt tillverkarens skötselråd för att trappan ska hålla ett gott skick länge.

Skötselinstruktionerna som vi beskriver nedan gäller för varmförzinkade eller målade spiraltrappor, raka trappor, kombitrappor och övriga ståltrappor som är tillverkade och levererade av Vytab. En del trappor är försedda med trädetaljer alternativt terrazzo, klinker eller matta. Se separat skötselanvisning för dessa.

Skötsel av varmförzinkade trappor

En trappa som är ytbehandlad med varmförzinkning är vid normal miljö och användning i princip underhållsfri under hela sin livslängd. En varmförzinkad ståltrappa som fått en skada genom nötning eller annan mekanisk påverkan ska på det skadade området borstas av. Har rost uppstått ska det avlägsnas med hjälp av stålborste. Därefter ska skadan målas med en zinkrik färg typ kallgalv. Om skadorna är stora måste behandlingen med zinkrik färg upprepas flera gånger. Det kan också vara lämpligt att blästra ytan innan den målas. En skada som är lagad med zinkhaltig färg bör kontrolleras minst en gång om året då behandlingen inte har samma livslängd som en varmförzinkad yta. Är skadorna på trappan mycket stora bör den varmförzinkas på nytt. En varmförzinkad yta får inte utsättas för frätande ämnen då det äventyrar de rostskyddande egenskaperna.

Skötsel av pulverlackerade trappor

En pulverlackad trappa klarar mekaniska påfrestningar och kemikalier och ger därför en skyddad och slitstark trappa. Ska trappan placeras utomhus bör den först få en rostskyddsbehandling innan pulverlackeringen för bästa rostskydd. En pulverlackerad yta som fått en skada ska slipas för att avlägsna lösa färgkanter. Därefter torkas damm bort och skadan grundmålas. Med hjälp av pensel eller spruta appliceras därefter täckfärgen. Viss skiftning av glans och kulör kan uppstå men den försvinner ofta med tiden.

Skruv och bultförband

Efter en tids användning kan det vara nödvändigt att efterjustera trappans muttrar och skruvar. Det är viktigt att efterdragning görs för hand och inte med batteri- eller elverktyg. Skiftnycklar, hylsnycklar eller sexkantsnycklar med rätt passform och av god kvalitet rekommenderas. Skruvar och bultförband på ståltrappor kontrolleras okulärt en gång per år och dras åt vid behov.