

SKÖTSEL KERAMIKFASAD

Vid rengöring av glaserad keramikfasad används i första hand torra metoder med mjuk borste eller trasa. Vid behov används vatten med lätt alkaliskt rengöringsmedel och mjuk borste eller svamp. (Undvik sura rengöringsmedel och högtryckstvätt).

För att klara klotter och svårare fläckar bör fasaden klotterskyddas, något man då skall tänka på är att materialet kan tappa lyster och ofta bli något mörkare än utan klotterskydd. Om någon keramik skadas så att den behövs bytas ut eller lagas så kontakta RK Natursten AB Tfn 031 44 56 32 för att få skadan åtgärdad.